

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Opće informacije:

Shole Develop EMU CONCENTRATE je anti-prijanjajući koncentrat za beton, na bazi mineralnih i biljnih ulja. Proizvod treba miješati s vodom prije upotrebe.

Osobine proizvoda:

- Anti-prijanjajuća emulzija koncentrat na bazi mješavine mineralnih i biljnih ulja.
- Vrlo učinkovit, snažna koncentracija.
- Brza biorazgradivost.
- Izvrsne anti-prijanjajuće svojstva.
- Kada se primijeni kao kontinuirani premaz, štiti od korozije.
- Omogućuje primjenu vrlo tanke sloja.
- Štiti i održava čelične oplata.
- Lako se širi.
- Podržava proizvodnju visokokvalitetnog betona.
- Klasa opasnosti za vodu: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (nakon razrjeđivanja s vodom)

Primjena:

Molimo vas da se pridržavate općih uputa za korištenje sredstva za odvajanje, koje se mogu pronaći na kartici "Opće upute za korištenje Shole sredstava za odvajanje". Razrijedite Shole Develop EMU CONCENTRATE s vodom prema uputama. U slučaju jakog kišnog vremena (kao što su vožnje kiše), zaštitite oplatu od tih čimbenika. Ako je oplata izložena vanjskim čimbenicima dulje vrijeme, preporučuje se provjeriti stanje sloja sredstva za odvajanje i, ako je potrebno, ponovno nanijeti. Radna temperatura proizvoda mora biti iznad 0°C.

Savjet:

Shole Develop EMU Concentrate je koncentrirani sredstvo za otpuštanje napravljeno od biljnog i mineralnog ulja, dizajnirano za korištenje s drvenim oplatama. Prije upotrebe, mora se razrijediti s vodom. Za nove oplata, preporučuje se razrjeđivanje u omjeru od 1:1 do 1:4, sa optimalnim razrjeđivanjem od 1:2. Za postizanje idealne površine betona, preporučuje se još niža koncentracija od 1:5. Nakon razrjeđivanja, koncentrat izgleda bijelo. Za pripremu smjese, dodajte koncentrat u vodu uz stalno miješanje; ne dodajte vodu u koncentrat. Shole Develop EMU KONCENTRAT treba se primjenjivati na čistu, suhu ili lagano vlažnu podlogu koja je slobodna od betona ili morta. To se može učiniti prskanjem ili pomoću širokog kista, osiguravajući ravnomjernu i štedljivu primjenu. Izbjegavajte primjenu emulzije na vrlo vlažnim oplatama ili tijekom kiše. Nerazrijeđeni proizvod može izdržati blage negativne temperature, no razrjeđivanje se može odvijati samo na pozitivnim temperaturama, a razrijeđena emulzija mora biti zaštićena od smrzavanja. Produženo skladištenje može dovesti do odvajanja materijala, stoga je važno ponovno promiješati prije svake upotrebe. Kada voda ispari, proizvod na oplati stvara protugradnu površinu. Najbolje je nanijeti emulziju na oplatu barem 2 sata prije izlivanja betona, omogućujući dovoljno vremena za isparavanje vode. Minimalno je potrebno 1 sat.