

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Obecné informace:

Shole Develop EMU CONCENTRATE je antilepicí koncentrát pro beton, založený na minerálních olejích a rostlinných olejích. Produkt je třeba smíchat s vodou před použitím.

Vlastnosti produktu:

- Antilepicí emulze koncentrát na bázi směsi minerálních a rostlinných olejů.
- Velmi účinný, silná koncentrace.
- Rychlá biologická odbouratelnost.
- Vynikající antilepicí vlastnosti.
- Při aplikaci jako kontinuální nátěr chrání proti korozi.
- Umožňuje aplikaci velmi tenké vrstvy.
- Chrání a udržuje ocelové bednění.
- Snadno se roztírá.
- Podporuje výrobu kvalitního betonu.
- Třída nebezpečí vody: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (po naředění vodou)

Aplikace:

Prosím, dodržujte obecné pokyny pro používání odvozců, které naleznete na kartě "Obecné pokyny pro používání odvozců Shole". Ředěte Shole Develop EMU KONCENTRÁT s vodou podle pokynů. V případě silného deště (jako je poryvy deště) chraňte formu před těmito faktory. Pokud je forma vystavena vnějším vlivům po delší dobu, doporučuje se zkontrolovat stav vrstvy odvozce a v případě potřeby ji znovu aplikovat. Pracovní teplota přípravku musí být nad 0 °C.

Tip:

Shole Develop EMU Concentrate je koncentrovaný uvolňovací prostředek vyrobený z rostlinných a minerálních olejů, určený pro použití s dřevěným bedněním. Před použitím je nutné ho ředit vodou. Pro nové bednění se doporučuje ředit v poměru od 1:1 do 1:4, optimální ředění je 1:2. Pro dosažení ideálního povrchu betonu se doporučuje ještě nižší koncentrace 1:5. Po naředění se koncentrát jeví jako bílý. Pro přípravu směsi přidejte koncentrát do vody při neustálém míchání; nepřidávejte vodu do koncentrátu. Shole Develop EMU CONCENTRATE by měl být aplikován na čistý, suchý nebo mírně vlhký podklad, který je zbaven betonu nebo malt. To lze provést stříkáním nebo použitím širokého štětce, přičemž je třeba zajistit rovnoměrnou a šetrící aplikaci. Vyvarujte se aplikace emulze na velmi mokré bednění nebo během deště. Neředěný produkt snese mírné negativní teploty, ale ředění by mělo být prováděno pouze při pozitivních teplotách a naředěná emulze musí být chráněna před zamrznutím. Dlouhodobé skladování může vést k oddělení materiálu, proto je nezbytné ho před každým použitím znovu promíchat. Jakmile se voda odpaří, produkt na bednění vytvoří antiadhezní vrstvu. Je nejlepší aplikovat emulzi na bednění alespoň 2 hodiny před litím betonu, čímž se zajistí dostatečný čas na odpaření vody. Minimálně 1 hodina je nezbytná.