

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Generel information:

Shole Develop EMU CONCENTRATE er et anti-klæbende koncentrat til beton, baseret på mineralolier og vegetabiliske olier. Produktet skal blandes med vand før brug.

Produktegenskaber:

- Anti-klæbende emulsion koncentrat baseret på en blanding af mineralolier og vegetabiliske olier.
- Meget effektiv, stærk koncentration.
- Hurtig biologisk nedbrydelighed.
- Fremragende anti-klæbende egenskaber.
- Når det påføres som en kontinuert belægning, beskytter det mod korrosion.
- Gør det muligt at anvende et meget tyndt lag.
- Beskytter og vedligeholder stålformværk.
- Let at sprede.
- Understøtter produktionen af høj-kvalitets beton.
- Vandfare klasse: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (efter fortynding med vand)

Ansøgning:

Venligst overhold de generelle instruktioner for brug af frigivelsesmidler, som kan findes i kortet "Generelle instruktioner for brug af Shole frigivelsesmidler". Fortynd Shole Develop EMU KONCENTRAT med vand i henhold til instruktionerne. I tilfælde af kraftig regn (som drivende regn) skal formværket beskyttes mod disse faktorer. Hvis formværket udsættes for eksterne faktorer i en længere periode, anbefales det at kontrollere tilstanden af frigivelsesmidlets lag og, hvis nødvendigt, genanvende det. Arbejdstemperaturen for produktet skal være over 0°C.

Tip:

Shole Develop EMU Concentrate er et koncentreret frigivelsesmiddel lavet af vegetabiliske og mineraliske olier, designet til brug med træformwork. Før brug skal det fortyndes med vand. Til nye formwork anbefales det at fortynde det i et forhold fra 1:1 til 1:4, med en optimal fortynding på 1:2. For at opnå ideel overfladebeton anbefales en endnu lavere koncentration på 1:5. Efter fortynding fremstår koncentratet hvidt. For at forberede blandingen tilsættes koncentratet til vandet, mens der konstant omrøres; tilsæt ikke vand til koncentratet. Shole Develop EMU KONCENTRAT skal anvendes på en ren, tør eller let våd underlag, der er fri for beton eller mørtel. Dette kan gøres ved at sprøjte eller bruge en bred pensel, og sikre en jævn og sparsommelig anvendelse. Undgå at anvende emulsionen på meget våde formwork eller under regn. Det ufortyndede produkt kan modstå lette negative temperaturer, men fortynding bør kun ske ved positive temperaturer, og den fortyndede emulsion skal beskyttes mod frost. Langvarig opbevaring kan føre til, at materialet adskilles, så det er vigtigt at røre det op før hver brug. Når vandet fordampes, skaber produktet på formwork en anti-klæbende lag. Det er bedst at anvende emulsionen på formwork mindst 2 timer før beton hældes, så der er tilstrækkelig tid til vandfordampning. Minimum 1 time er nødvendig.