

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Üldteave:

Shole Develop EMU CONCENTRATE on betooni jaoks mõeldud liimivaba kontsentraat, mis põhineb mineraalõlidel ja taimeõlidel. Toodet tuleb enne kasutamist segada veega.

Toote omadused:

- Liimivaba emulsi kontsentraat, mis põhineb mineraalõlide ja taimeõlide segul.
- Väga tõhus, tugev kontsentraat.
- Kiire biolagundatavus.
- Suurepärase liimivabad omadused.
- Ühtse katmise puhul kaitseb see korrosiooni eest.
- Võimaldab väga õhukese kihi pealekandmist.
- Kaitseb ja hooldab terasvorme.
- Kergesti jaotatav.
- Toetab kvaliteetse betooni tootmist.
- Veekaitse klass: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (pärast veega lahjendamist)

Kasutamine:

Palun järgige üldjuhiseid väljalaskjate kasutamiseks, mida leiате kaardilt "Üldjuhised Shole väljalaskjate kasutamiseks". Lahjendage Shole Develop EMU CONCENTRATE a veega vastavalt juhiste. Tugeva vihma (näiteks tugeva tuule käes) korral kaitske vormimisraami nende tegurite eest. Kui vormimisraam on pikema aja jooksul väliste teguritele avatud, on soovitatav kontrollida väljalaskja kihi seisukorda ja vajadusel see uuesti rakendada. Toote töötamistemperatuur peab olema üle 0°C.

Soovitus:

Shole Develop EMU CONCENTRATE on kontsentreeritud vabastaja, mis on valmistatud taime- ja mineraalõlidest ning on mõeldud puidust vormide jaoks. Enne kasutamist tuleb see lahjendada veega. Uute vormide puhul on soovitatav lahjendada seda suhtes 1:1 kuni 1:4, optimaalse lahjendusega 1:2. Ideaalse pinna betooni saavutamiseks on soovitatav isegi madalam kontsentratsioon 1:5. Pärast lahjendamist ilmub kontsentraat valge. Segamiseks lisage kontsentraat vette, pidevalt segades; ärge lisage vett kontsentraadile. Shole Develop EMU CONCENTRATE tuleks rakendada puhtale, kuivale või kergelt niiskele alusele, mis on vaba betoonist või mõrdist. Seda saab teha pihustades või kasutades laia pintslit, tagades ühtlase ja säästliku rakenduse. Vältige emulsiooni rakendamist väga niisketele vormidele või vihmaga. Lahjendamata toode talub kergeid negatiivseid temperatuure, kuid lahjendamine peaks toimuma ainult positiivsetes temperatuurides ning lahjendatud emulsiooni tuleb kaitsta külmumise eest. Pikemaajalisel ladustamisel võib materjal eralduda, seetõttu on enne igat kasutamist oluline see uuesti segada. Kui vesi on aurustunud, loob toode vormis mittetöötleva kihi. Parim on emulsioon rakendada vormile vähemalt 2 tundi enne betooni valamist, et anda piisavalt aega vee aurustamiseks. Nõutav minimaalne aeg on 1 tund.