

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Yleistä tietoa:

Shole Develop EMU CONCENTRATE on liimanestokonsentraatti betonille, joka perustuu mineraaliöljyihin ja kasviöljyihin. Tuote on sekoitettava veden kanssa ennen käyttöä.

Tuotteen ominaisuudet:

- Liimanestemulsio, joka perustuu mineraaliöljyjen ja kasviöljyjen seokseen.
- Erittäin tehokas, vahva tiheys.
- Nopea biohajoavuus.
- Erinomainen liimanestopitosuus.
- Kun sitä levitetään jatkuvana pinnoitteena, se suojaa korroosiolta.
- Mahdollistaa erittäin ohuen kerroksen levittämisen.
- Suojaa ja ylläpitää teräsmuotteja.
- Helppo levittää.
- Tukee korkealaatuisen betonin tuotantoa.
- Veden vaaraluokka: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (veteen laimennuksen jälkeen)

Käyttö:

Ole hyvä ja noudata yleisiä ohjeita vapautusainesten käytössä, jotka löytyvät "Yleiset ohjeet Sholevapautusaineiden käytöstä" -kortista. Laimenna Shole Develop EMU CONCENTRATE vedellä ohjeiden mukaisesti. Raskaassa sateessa (esim. rankkasateessa) suojaa muottia näiltä tekijöiltä. Jos muotti altistuu ulkoisille tekijöille pitkän aikaa, suositellaan tarkistamaan vapautusainetason kunto ja tarvittaessa uudelleenkäyttö. Tuotteen käyttö lämpötilan on oltava yli 0 °C.

Vinkki:

Shole Develop EMU CONCENTRATE on kasvi- ja mineraaliöljyistä valmistettu tiivistetty irrotin, joka on suunniteltu käytettäväksi puumuottien kanssa. Ennen käyttöä se on laimennettava vedellä. Uuden muotin kanssa suositellaan laimentamista suhteessa 1:1 – 1:4, optimaalisen laimennussuhteen ollessa 1:2. Ihanteellisen pinta-betoni saavutamiseksi suositellaan vielä alhaisempaa laimennussuhdetta 1:5. Laimennuksen jälkeen tiiviste näyttää valkoiselta. Sekoituksen valmistamiseksi lisää tiiviste vettä samalla jatkuvasti sekoittaen; älä lisää vettä tiivisteeseen. Shole Develop EMU CONCENTRATE tulee käyttää puhtaalla, kuivalla tai hieman kostealla alustalla, joka on vapaa betonista tai laastista. Tämä voidaan tehdä suihkuttamalla tai käyttämällä leveää sivellintä varmistaen tasainen ja niukka levitys. Vältä emulsion levittämistä erittäin kosteille muotteille tai sateen aikana. Laimentamaton tuote kestää lieviä negatiivisia lämpötiloja, mutta laimennus tulisi tehdä vain positiivisissa lämpötiloissa, ja laimennettua emulsiota on suojattava pakkaselta. Pitkäaikainen varastointi voi johtaa materiaalin erottumiseen, joten sen sekoittaminen ennen jokaista käyttöä on välttämätöntä. Kun vesi haihtuu, tuote muotissa muodostaa liukastavan kerroksen. Emulsion on parasta levittää muottiin vähintään 2 tuntia ennen betonin kaadosta, jotta vesi ehtii haihtua riittävästi. Vähintään 1 tunti on vaadittu.