

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Γενικές πληροφορίες:

Το Shole Develop EMU CONCENTRATE είναι ένα αντικολλητικό συμπύκνωμα για τσιμέντο, βασισμένο σε ορυκτέλαια και φυτικά έλαια. Το προϊόν θα πρέπει να αναμιγνύεται με νερό πριν από τη χρήση.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Αντικολλητική γαλάκτωμα συμπύκνωμα βασισμένο σε μείγμα ορυκτέλαιων και φυτικών ελαίων.
- Πολύ αποτελεσματικό, ισχυρή συγκέντρωση.
- Ταχεία βιοαποδομητικότητα.
- Εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες.
- Όταν εφαρμοστεί ως συνεχής επιστρωση, προστατεύει από τη διάβρωση.
- Επιτρέπει την εφαρμογή πολύ λεπτού στρώματος.
- Προστατεύει και συντηρεί τη σιδερένια φόρμα.
- Εύκολο στη διάδοση.
- Υποστηρίζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας τσιμέντου.
- Κατηγορία κινδύνου νερού: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (μετά την αραίωση με νερό)

Εφαρμογή:

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις γενικές οδηγίες για τη χρήση των παράγοντες αποδέσμευσης, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στην κάρτα "Γενικές οδηγίες για τη χρήση των παραγόντων αποδέσμευσης Shole". Αραιώστε το Shole Develop EMU CONCENTRATE με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση βαριάς βροχής (όπως η καθυστερημένη βροχή), προστατέψτε την ξυλεία από αυτούς τους παράγοντες. Εάν η ξυλεία εκτίθεται σε εξωτερικούς παράγοντες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνιστάται να ελέγξετε την κατάσταση της στρώσης του παράγοντα αποδέσμευσης και, εφόσον είναι απαραίτητο, να επαναχρησιμοποιήσετε. Η θερμοκρασία εργασίας του προϊόντος πρέπει να είναι άνω του 0°C.

Συμβουλή:

Η Shole Develop EMU CONCENTRATE είναι ένα συμπυκνωμένο αποκολλητικό υλικό που παρασκευάζεται από φυτικά και ανόργανα έλαια, σχεδιασμένο για χρήση με ξύλινα φορμάτ. Πριν από τη χρήση, πρέπει να αραιωθεί με νερό. Για νέα φορμάτ, συνιστάται να αραιώνεται σε αναλογία που κυμαίνεται από 1:1 έως 1:4, με ιδανική αραιώση 1:2. Για να επιτευχθεί η ιδανική επιφάνεια σκυροδέματος, συνιστάται ακόμη πιο χαμηλή συγκέντρωση 1:5. Μετά την αραιώση, το συμπύκνωμα εμφανίζεται λευκό. Για να προετοιμάσετε το μίγμα, προσθέστε το συμπύκνωμα στο νερό ενώ ανακατεύετε συνεχώς· μην προσθέτετε νερό στο συμπύκνωμα. Η Shole Develop EMU CONCENTRATE πρέπει να εφαρμόζεται σε καθαρή, ξηρή ή ελαφρώς υγρή υποστρώ που είναι ελεύθερη από σκυροδέμα ή κονίαμα. Αυτό μπορεί να γίνει με ψεκασμό ή με χρήση μιας ευρείας βούρτσας, διασφαλίζοντας ομοιόμορφη και μέτρια εφαρμογή. Αποφύγετε την εφαρμογή της εμβάπτισης σε πολύ υγρά φορμάτ ή κατά τη διάρκεια βροχής. Το αδιάλυτο προϊόν μπορεί να αντέξει σε ελαφρώς αρνητικές θερμοκρασίες, αλλά η αραιώση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε θετικές θερμοκρασίες, και η αραιωμένη εμβάπτιση πρέπει να προστατεύεται από το πάγωμα. Η παρατεταμένη αποθήκευση μπορεί να οδηγήσει στη διαχωριστική ύλη, οπότε είναι απαραίτητο να ανακατεύεται πριν από κάθε χρήση. Μόλις το νερό εξατμιστεί, το προϊόν στο φορμάτ δημιουργεί μια αντικολλητική στρώση. Είναι καλύτερο να εφαρμόσετε την εμβάπτιση στο φορμάτ τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την εκχύλιση του σκυροδέματος, επιτρέποντας επαρκή χρόνο για την εξάτμιση του νερού. Απαιτείται ελάχιστο 1 ώρα.