

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Termék adatlap:

A Shole Develop EMU CONCENTRATE egy anti-adhéziós koncentrátum betonhoz, ásványi olajok és növényi olajok alapján. A terméket használat előtt vízzel kell elkeverni.

Termékjellemzők:

- Anti-adhéziós emulzió koncentrátum, ásványi olajok és növényi olajok keveréke alapján.
- Nagyon hatékony, erős koncentráció.
- Gyors biodegradabilitás.
- Kiváló anti-adhéziós tulajdonságok.
- Folyamatos bevonatként alkalmazva véd a korrózió ellen.
- Lehetővé teszi egy nagyon vékony réteg alkalmazását.
- Védi és karbantartja a fém formákat.
- Könnyen elosztható.
- Támogatja a magas minőségű beton előállítását.
- Vízveszély klasszifikáció: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (vízzel hígítva)

Alkalmazás:

Kérjük, vegye figyelembe a kioldóanyagok használatára vonatkozó általános utasításokat, amelyek a "Shole kioldóanyagok használatára vonatkozó általános utasítások" kártyán találhatók. Hígítsa a Shole Develop EMU CONCENTRATE vízzel az utasítások szerint. Erős eső (mint például zuhogó eső) esetén védje a formát a külső hatásoktól. Ha a forma hosszabb ideig ki van téve külső hatásoknak, ajánlott ellenőrizni a kioldóanyag réteg állapotát, és szükség esetén újból alkalmazni. A termék munkahőmérséklete 0°C felett kell legyen.

Tipp:

A Shole Develop EMU CONCENTRATE egy koncentrált leválasztószer, amely növényi és ásványi olajokból készült, és fa zsaluzathoz használják. Használat előtt vízzel kell hígítani. Új zsaluzat esetén javasolt 1:1 és 1:4 közötti arányban hígítani, optimális hígítási arány 1:2. A megfelelő felületi beton elérése érdekében ajánlott egy még alacsonyabb koncentráció, 1:5. Hígítás után a koncentrátum fehér színű. A keverék elkészítéséhez a koncentrátumot folyamatos keverés mellett kell a vízhez adni; vizet ne adjunk a koncentrátumhoz. A Shole Develop EMU CONCENTRATE tiszta, száraz vagy enyhén nedves alapfelületre kell alkalmazni, amely mentes a betontól vagy habarcsról. Ezt permetezéssel vagy széles ecset használatával lehet elvégezni, biztosítva az egyenletes és takarékos alkalmazást. Kerülni kell az emulzió felvitelét nagyon nedves zsaluzatra vagy esős időben. A hígítatlan termék kismértékű negatív hőmérsékleteket elvisel, de a hígítást csak pozitív hőmérsékleten szabad elvégezni, és a hígított emulziót meg kell védeni a fagyástól. A hosszan tartó tárolás a készítmény elválásához vezethet, ezért fontos, hogy minden használat előtt újra elkeverjük. Miután a víz elpárolog, a termék a zsaluzaton egy nem tapadó réteget képez. A legjobb, ha az emulziót legalább 2 órával a beton öntése előtt alkalmazzuk, hogy elegendő időt biztosítsunk a víz párolgására. Minimum 1 óra szükséges.