

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Vispārīga informācija:

Shole Develop EMU CONCENTRATE ir pretsējo koncentrāts betonam, kas izstrādāts, pamatojoties uz minerāleļļām un augu eļļām. Izstrādājumam jābūt atšķaidītam ar ūdeni pirms lietošanas.

Produkta īpašības:

- Pretsējo emulsijas koncentrāts, kas izgatavots no minerāleļļām un augu eļļām.
- Ļoti efektīvs, spēcīgs koncentrāts.
- Ātra bioloģiskā noārdāmība.
- Izcili pretsējo īpašības.
- Kad tiek uzklāts kā nepārtraukta pārklājuma kārtā, tas aizsargā pret koroziju.
- Atļauj ļoti plāna slāņa uzklāšanu.
- Aizsargā un uztur tērauda veidņus.
- Viegli izplatāms.
- Atbalsta augstas kvalitātes betona ražošanu.
- Ūdens apdraudējuma klase: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (pēc atšķaidīšanas ar ūdeni)

Pielietojums:

Lūdzu, ievērojiet vispārīgās instrukcijas par atbrīvošanas agentu izmantošanu, kuras var atrast kartē "Vispārīgas instrukcijas par Shole atbrīvošanas agentiem". Atšķaidiet Shole Develop EMU CONCENTRATE ar ūdeni saskaņā ar instrukcijām. Smagas lietus (piemēram, spēcīga lietus) gadījumā aizsargājiet veidni no šiem faktoriem. Ja veidne ir pakļauta ārējiem faktoriem ilgstoši, ieteicams pārbaudīt atbrīvošanas agenta slāņa stāvokli un, ja nepieciešams, atkārtoti uzklāt. Produktam jābūt virs 0°C darba temperatūrā.

Padoms:

Shole Develop EMU CONCENTRATE ir koncentrēta atbrīvošanas līdzeklis, kas izgatavots no dārzeņu un minerāleļļām, paredzēts lietošanai ar koka veidņiem. Pirms lietošanas to jāatšķaida ar ūdeni. Jauniem veidņiem ieteicams to atšķaidīt attiecībā no 1:1 līdz 1:4, ar optimālu atšķaidījumu 1:2. Lai panāktu ideālu virsmas betonu, ieteicams vēl zemāks koncentrāts – 1:5. Pēc atšķaidīšanas koncentrāts izskatās balts. Lai sagatavotu maisījumu, koncentrātu pievienojiet ūdenim, nepārtraucot maisīšanu; nedrīkst pievienot ūdeni koncentrātam. Shole Develop EMU CONCENTRATE nepieciešams uzklāt uz tīras, sausas vai nedaudz mitras pamatnes, kas ir brīva no betona vai javas. To var izdarīt, smidzinot vai izmantojot platāku otu, nodrošinot vienmērīgu un ekonomisku uzklāšanu. Izvairieties no emulzijas uzklāšanas uz ļoti mitriem veidņiem vai lietus laikā. Neatšķaidītais produkts var izturēt nedaudz negatīvas temperatūras, taču atšķaidīšana jāveic tikai pie pozitīvām temperatūrām, un atšķaidītā emulzija jāsargā no sasaldēšanas. Ilgstoša uzglabāšana var izraisīt materiāla atdalīšanos, tāpēc ir svarīgi to atkārtoti samaisīt pirms katras lietošanas. Kad ūdens iztvaiko, produkts uz veidņa veido pretestības slāni. Vislabāk ir uzklāt emulziju uz veidņa vismaz 2 stundas pirms betona izliešanas, ļaujot pietiekami daudz laika ūdens iztvaikošanai. Nepieciešama vismaz 1 stunda.