

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Informații generale:

Shole Develop EMU CONCENTRATE este un concentrat anti-aderent pentru beton, bazat pe uleiuri minerale și uleiuri vegetale. Produsul trebuie diluat cu apă înainte de utilizare.

Propriedades do produto:

- Concentrat de emulsie anti-aderent bazat pe un amestec de uleiuri minerale și uleiuri vegetale.
- Foarte eficient, concentrație puternică.
- Biodegradabilitate rapidă.
- Excepționale proprietăți anti-aderente.
- Când este aplicat ca un strat continuu, protejează împotriva coroziunii.
- Permite aplicarea unui strat foarte subțire.
- Protejează și întreține formele de oțel.
- Ușor de întins.
- Susține producția de beton de înaltă calitate.
- Clasa de pericol pentru apă: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (după diluare cu apă)

Aplicare:

Vă rugăm să respectați instrucțiunile generale pentru utilizarea agenților de separare, care pot fi găsite pe cardul "Instrucțiuni generale pentru utilizarea agenților de separare Shole". Diluați Shole Develop EMU CONCENTRATE cu apă conform instrucțiunilor. În caz de ploaie torențială (cum ar fi ploaia puternică), protejați cofrajul de acești factori. Dacă cofrajul este expus factorilor externi pentru o perioadă lungă, se recomandă să verificați condiția stratului de agent de separare și, dacă este necesar, să reaplicați. Temperatura de lucru a produsului trebuie să fie peste 0°C.

Sfat:

Shole Develop EMU Concentrat este un agent de desprindere concentrat, fabricat din uleiuri vegetale și minerale, destinat utilizării cu cofraje din lemn. Înainte de utilizare, acesta trebuie diluat cu apă. Pentru cofraje noi, se recomandă diluarea într-un raport între 1:1 și 1:4, cu o diluție optimă de 1:2. Pentru a obține un ciment ideal la suprafață, se recomandă o concentrare și mai mică de 1:5. După diluare, concentratul apare alb. Pentru a pregăti amestecul, adăugați concentratul în apă în timp ce amestecați constant; nu adăugați apă în concentrat. Shole Develop EMU CONCENTRAT trebuie aplicat pe un substrat curat, uscat sau ușor umed, care este liber de beton sau mortar. Aceasta se poate face prin pulverizare sau folosind o pensulă lată, asigurând o aplicație uniformă și moderată. Evitați aplicarea emulției pe cofraje foarte ude sau în condiții de ploaie. Produsul nediluat poate rezista la temperaturi ușor negative, dar diluarea ar trebui să se realizeze numai la temperaturi pozitive, iar emulția diluată trebuie păzită împotriva înghețului. Stocarea prelungită poate duce la separarea materialului, așa că este esențial să-l amestecați din nou înainte de fiecare utilizare. Odată ce apa se evaporă, produsul de pe cofraj creează un strat anti-adeziv. Este cel mai bine să aplicați emulția pe cofraj cu cel puțin 2 ore înainte de turnarea betonului, permițând timp suficient pentru evaporarea apei. Este necesară o perioadă minimă de 1 oră.