

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Opšte informacije:

Shole Develop EMU CONCENTRATE je anti-prikladni koncentrat za beton, zasnovan na mineralnim i biljnim uljima. Proizvod treba razblažiti sa vodom pre upotrebe.

Osobine proizvoda:

- Anti-prikladna emulzija koncentrat zasnovana na mešavini mineralnih i biljnih ulja.
- Veoma efikasan, jaka koncentracija.
- Brza biološka razgradivost.
- Odlične anti-prikladne osobine.
- Kada se nanosi kao kontinuirani premaz, štiti od korozije.
- Omogućava primenu veoma tankog sloja.
- Štiti i održava čelične oplata.
- Lako se nanosi.
- Pomaže u proizvodnji betona visokog kvaliteta.
- Klasa opasnosti za vodu: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (nakon razblaživanja sa vodom)

Primena:

Molimo vas da obratite pažnju na opšte uputstva za korišćenje sredstva za otpuštanje, koja se mogu naći na kartici "Opšta uputstva za korišćenje Shole sredstva za otpuštanje". Razredite Shole Develop EMU CONCENTRATE sa vodom prema uputstvima. U slučaju jakog vremena (kao što je udarni kiš), zaštitite oplatu od ovih faktora. Ako je oplata izložena spoljnim uticajima duži vremenski period, preporučuje se da proverite stanje sloja sredstva za otpuštanje i, ako je potrebno, ponovo ga nanesete. Radna temperatura proizvoda mora biti iznad 0°C.

Savete:

Shole Develop EMU CONCENTRATE je koncentrisani sredstvo za oslobađanje napravljeno od biljnih i mineralnih ulja, namenjeno za korišćenje sa drvenim oplatama. Pre upotrebe, mora se razrediti vodom. Za nove oplata, savetuje se da ga razredite u odnosu od 1:1 do 1:4, sa optimalnim razređivanjem 1:2. Da biste postigli idealnu površinu betona, preporučuje se čak niža koncentracija od 1:5. Nakon razređivanja, koncentrat izgleda belo. Da biste pripremili mešavinu, dodajte koncentrat u vodu uz stalno mešanje; ne dodajte vodu u koncentrat. Shole Develop EMU CONCENTRATE treba naneti na čistu, suhu, ili blago vlažnu podlogu koja je slobodna od betona ili maltera. Ovo se može uraditi prskanjem ili korišćenjem široke četke, obezbeđujući ravnomernu i štedljivu primenu. Izbegavajte nanošenje emulzije na vrlo vlažne oplata ili tokom kiše. Neprošireni proizvod može izdržati blage negativne temperature, ali razređivanje treba vršiti samo na pozitivnim temperaturama, a razređena emulzija mora biti zaštićena od smrzavanja. Produženo skladištenje može dovesti do odvajanja materijala, pa je važno ponovo izmiješati pre svake upotrebe. Nakon isparavanja vode, proizvod na oplati stvara anti-prianjajuću sloj. Najbolje je primeniti emulziju na oplatu najmanje 2 sata pre izlivanja betona, omogućavajući dovoljno vremena za isparavanje vode. Minimum od 1 sat je potreban.