

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Informačný list produktu

Shole Develop EMU CONCENTRATE je protiadhézny koncentrát pre betón, založený na minerálnych a rastlinných olejoch. Pred použitím by sa mal zmiešať s vodou.

Vlastnosti produktu:

- Protiadhézna emulzia koncentrát založená na zmesi minerálnych a rastlinných olejov.
- Veľmi účinný, silná koncentrácia.
- Rýchla biologická odbúrateľnosť.
- Vynikajúce protiadhézne vlastnosti.
- Pri aplikácii ako súvislý náter chráni pred koróziou.
- Umožňuje aplikáciu veľmi tenkej vrstvy.
- Chráni a udržiava oceľové debnenie.
- Jednoduché rozprestretie.
- Podporuje výrobu kvalitného betónu.
- Trieda nebezpečenstva vody: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (po zriedení vodou)

Aplikácia:

Prosím, dodržiavajte všeobecné pokyny na používanie uvoľňovacích prostriedkov, ktoré sú uvedené na karte "Všeobecné pokyny na používanie uvoľňovacích prostriedkov Shole". Zriedte Shole Develop EMU CONCENTRATE s vodou podľa pokynov. V prípade silného dažďa (ako je privalový dážď) chráňte debnenie pred týmito faktormi. Ak je debnenie dlhodobo vystavené vonkajším faktorom, odporúča sa skontrolovať stav vrstvy uvoľňovacieho prostriedku a v prípade potreby ho znova aplikovať. Prevádzková teplota výrobku musí byť nad 0 °C.

Tip:

Shole Develop EMU Concentrate je koncentrovaný uvoľňovací prostriedok vyrobený z rastlinných a minerálnych olejov, navrhnutý na použitie s dreveným debnením. Pred použitím ho treba zriediť vodou. Pre nové debnenie sa odporúča zriediť ho v pomere od 1:1 do 1:4, s optimálnym zriedením 1:2. Na dosiahnutie ideálneho povrchu betónu sa odporúča ešte nižšia koncentrácia 1:5. Po zriedení sa koncentrát javí ako biely. Na prípravu zmesi pridajte koncentrát do vody pri neustálom miešaní; nepridávajte vodu do koncentráta. Shole Develop EMU CONCENTRATE by mal byť aplikovaný na čistý, suchý alebo mierne vlhký substrát, ktorý je zbavený betónu alebo malty. To sa môže uskutočniť postrekaním alebo použitím širokého štetca, pričom sa zabezpečí rovnomerná a striedma aplikácia. Vyhnite sa aplikácii emulzie na veľmi vlhké debnenie alebo počas dažďa. Nezriedený produkt odoláva miernym negatívnym teplotám, ale zriedenie by sa malo uskutočniť iba pri kladných teplotách a zriedená emulzia musí byť chránená pred zamrznutím. Dlhodobé skladovanie môže viesť k oddeleniu materiálu, preto je dôležité ho premiešať pred každým použitím. Keď voda vyprchá, produkt na debnení vytvára antilepidlovú vrstvu. Je najlepšie aplikovať emulziu na debnenie najmenej 2 hodiny pred liatím betónu, aby sa umožnil dostatočný čas na vypchanie vody. Minimálne sa vyžaduje 1 hodina.