

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Allmän information:

Shole Develop EMU CONCENTRATE är en anti-adhesiv konzentrat för betong, baserat på mineraloljor och vegetabiliska oljor. Produkten ska blandas med vatten före användning.

Produktegenskaper:

- Anti-adhesiv emulsion konzentrat baserat på en blandning av mineraloljor och vegetabiliska oljor.
- Mycket effektiv, stark koncentration.
- Snabb biologisk nedbrytbarhet.
- Utmärkta anti-adhesiva egenskaper.
- När den appliceras som en kontinuerlig beläggning skyddar den mot korrosion.
- Möjliggör applicering av ett mycket tunt lager.
- Skyddar och underhåller stålformar.
- Lätt att sprida.
- Stödjer produktionen av högkvalitativ betong.
- Vattenriskklass: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (efter utspädning med vatten)

Applicering:

Vänligen observera de allmänna instruktionerna för användning av släppmedel, som finns i kortet "Allmänna instruktioner för användning av Shole släppmedel". Späd Shole Develop EMU CONCENTRATE med vatten enligt instruktionerna. Vid kraftigt regn (som drivande regn) skydda formverken från dessa faktorer. Om formverken är utsatta för yttre faktorer under en längre tid, rekommenderas det att kontrollera skicket på släppmedelslagret och, om nödvändigt, att åter applicera. Arbetstemperaturen för produkten måste vara över 0°C.

Tips:

Shole Develop EMU Concentrate är en koncentrerad frigöringsmedel tillverkad av vegetabiliska och mineraliska oljor, utformad för användning med träformar. Innan användning måste den spädas med vatten. För nya formar rekommenderas det att späda den i ett förhållande som varierar från 1:1 till 1:4, med en optimal spädning på 1:2. För att uppnå idealisk ytkonkretion rekommenderas en ännu lägre koncentration av 1:5. Efter spädning uppträder konzentratet som vitt. För att förbereda blandningen, tillsätt konzentratet till vattnet medan du rör om konstant; tillsätt inte vatten i konzentratet. Shole Develop EMU CONCENTRATE bör appliceras på en ren, torr eller något fuktig yta som är fri från betong eller bruk. Detta kan göras genom att spraya eller använda en bred pensel, och säkerställa en jämn och sparsam applicering. Undvik att applicera emulsionen på mycket våta formar eller under regn. Det utspädda produkten kan stå emot lätta negativa temperaturer, men spädning bör endast ske vid positiva temperaturer, och den utspädda emulsionen måste skyddas mot att frysa. Långvarig förvaring kan leda till att materialet separeras, så det är viktigt att blanda om det innan varje användning. När vattnet avdunstar skapar produkten på formen ett anti-klabbigt lager. Det är bäst att applicera emulsionen på formen minst 2 timmar innan betong hålls, vilket ger tillräcklig tid för vattenavdunstning. Minst 1 timme krävs.